

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET BAM



### Выравнивающая масса для полов

01 03 2021 TDS

Смесь на основе цементного связующего для выравнивания полов слоем от 3 до 40 мм (тип и класс по EN 13813: СТ-C20-F4-A12).

- Применение:**
- Для выравнивания и создания уклонов на минеральных напольных основаниях с прочностью на сжатие  $\geq 25$  Н/мм<sup>2</sup>.
  - Для ручной и машинной выработки.
  - Для внутренних и наружных работ.

- Можно использовать:**
- Для помещений с повышенной влажностью (подвалов, гаражов, моек).
  - Для бетонного слоя обогреваемых полов.
  - Выровненную поверхность можно покрывать разными напольными покрытиями (плиткой, линолеумом, паркетом, полимерным, ковровым покрытием и т.п.).

- Нельзя использовать:**
- Для гипсовых оснований.
  - На слабых, отскакивающих или истирающихся основаниях.
  - На полах с остатками клеев линолеума, битума, резины и т.п.
  - **Раствор не самовыравнивающийся и для такого выравнивания неподходит!**

- Особенности:**
- Пластичный.
  - Стойкий к воде и морозу.
  - Высокая адгезия с основанием.
  - Серый.

- Состав:**
- Портландцемент.
  - Инертные заполнители.
  - Технологические добавки.

<b>Технические данные:</b>	Величина наполнителя	прим. 2,5 мм	
	Количество воды на массу сухого продукта при выравнивании полов:	1 кг	прим. 0,22 л
		12,5 кг	прим. 2,75 л
		25 кг	прим. 5,5 л
	Количество воды на массу сухого продукта при создании уклонов:	1 кг	прим. 0,18 л
		12,5 кг	прим. 2,25 л
		25 кг	прим. 4,5 л
	Время созревания	прим. 3 мин.	
	Время выработки	прим. 40 мин.	
	Из 25 кг сухой смеси можно приготовить раствора	прим. 16 л	
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C	
	Толщина слоя	от 3 до 40 мм	
	Можно осторожно ходить	через 24 часа	
	Можно покрывать плиткой, линолеумом, полимерными покрытиями, гидроизоляцией и др. покрытием	через 7 суток	
	Можно покрывать паркетом	смотреть требования производителей паркета	

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET BAM



### Выравнивающая масса для полов

01 03 2021 TDS

Прочность на сжатие через 28 суток (по EN 13892-2)	$\geq 20$ Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на изгиб через 28 суток (по EN 13892-2)	$\geq 4$ Н/мм <sup>2</sup>
Морозостойкость – циклы замораживания/оттаивания	F <sub>35</sub>
Класс стойкости к горению	A1 (негорючий)

<b>CE знак:</b>	<p><b>EN 13813 CT-C20-F4-A12</b> <b>Материал для выравнивания пола</b> Для внутренних работ</p> <p>Класс горючести: A1 Связующий материал: СТ Прочность на сжатие: C20 Прочность на изгиб: F4 Прочность на истирание: A12 Химическая стойкость: NPD</p>	<p>18 006CPR2013-07-01</p>
-----------------	---	--------------------------------

<b>Подготовка к работе:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Основание должно быть сухим и прочным. Все трещины должны быть стабилизированы и заделаны. Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.</li><li>• Особо плотные и гладкие поверхности обработать абразивным материалом.</li><li>• Бетонные поверхности грунтовать разбавленным водой в соотношении 1:2 концентратом грунта SAKRET UG (1 часть концентрата : 2 части воды). Грунт должен высохнуть полностью.</li><li>• В местах примыкания к колоннам и стенам обязательно использовать компенсационную ленту.</li></ul>
<b>Выработка:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сухую смесь смешать в чистой емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков, выдержать 3 минуты и повторно перемешать. Строго соблюдать дозировку воды!</li><li>• Смесь высыпать на подготовленное основание (толщина слоя не менее 4 мм), разровнять длинным металлическим шпателем до нужной толщины слоя (не более 40 мм) и затереть.</li><li>• В затвердевшем слое должны быть повторены деформационные швы основания.</li><li>• При устройстве обогреваемых полов обогрев включить не ранее, чем через 28 суток.</li></ul>
<b>Дополнительные указания по выработке:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных выравнивающих составов.</li><li>• Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!</li><li>• В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры (&gt; +25°C).</li><li>• Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.</li></ul>
<b>Расход:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Прим. 16 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при толщине слоя в 10 мм (1,6 кг/дм<sup>3</sup>).</li></ul>

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET BAM



### Выравнивающая масса для полов

01 03 2021 TDS

<b>Стандартная упаковка:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12,5 кг бумажный мешок / полный поддон 96 шт. (1200 кг).</li><li>• 25 кг бумажный мешок / полный поддон 48 шт. (1200 кг).</li></ul>
<b>Складирование:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.</li><li>• Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.</li></ul>
<b>Утилизирование:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.</li><li>• Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена (&lt; 5%).</li></ul>
<b>Информация по безопасности:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!</li><li>• Концентрация растворимого хрома Cr (VI) <math>\leq 0,0002\%</math>.</li><li>• Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).</li></ul>
<b>Маркировка безопасности:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Обозначение опасности: H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз. H315 - Вызывает раздражение кожи. H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию. H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.</li><li>• Обозначение требований безопасности: P102 - Держать в месте, недоступном для детей. P261 - Избегать вдыхания пыли. P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту. P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством. P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.</li></ul>



# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET BAM



### Выравнивающая масса для полов

01 03 2021 TDS

**Дополнительные указания:**

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре  $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности  $50\pm 5\%$ .
- Производителя указывают буквы на упаковке у даты производства: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

Идентификатор упаковки	Цвет продукта	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET BAM 12.5 KG	Серый	12,5 кг	96 шт.	4751006563728
SAKRET BAM 25 KG		25 кг	48 шт.	4751006560765

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясности, обращайтесь к продавцу или производителю.