

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET BOS



Самовыравнивающаяся смесь для пола

01 03 2021 TDS

Смесь на основе цементного связующего для выравнивания полов слоем от 3 до 30 мм (тип и класс по EN 13813: СТ-C20-F5).

- Применение:**
- Для тонкого выравнивания бетонных поверхностей при устройстве полов и исправления небольших дефектов бетонного основания перед напольным покрытием.
 - Для внутренних работ.

- Можно использовать:**
- Подходит для обогреваемых полов.
 - Выровненную поверхность можно покрывать разными напольными покрытиями (плиткой, линолеумом, паркетом, полимерным, ковровым покрытием и т.п.).

- Нельзя использовать:**
- Для наружных работ.
 - Для гипсовых оснований.
 - На слабых, оскакивающих или изтирающихся основаниях.
 - На полах с остатками клеев линолеума, битума, резины и т.п.
 - Выливать в два и более слоев.

- Особенности:**
- Самовыравнивающаяся.
 - С высокой адгезией с основанием.
 - Серая.

- Состав:**
- Портландцемент, глиноземистый цемент.
 - Инертные заполнители.
 - Технологические добавки.

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Технические данные: | Величина наполнителя | прим. 0,6 мм | |
| | Количество воды на массу сухого продукта | 1 кг | прим. 0,24-0,24 л |
| | | 25 кг | прим. 5,8-6,0 л |
| | Время созревания | прим. 3 мин. | |
| | Время выработки | прим. 30 мин. | |
| | Рабочая температура воздуха и основания | от +5°C до +25°C | |
| | Толщина слоя | от 3 до 30 мм | |
| | Можно ходить | через 2-4 часа | |
| | Можно покрывать плиткой | через 36 часов (при толщине слоя 10 мм и температуре +20°C) | |
| | Можно покрывать паркетом, линолеумом, полимерными покрытиями, гидроизоляцией и др. покрытием | через 7 суток | |
| Прочность на сжатие через 28 суток (по EN 13892-2) | | ≥ 20 Н/мм ² | |
| Прочность на изгиб через 28 суток (по EN 13892-2) | | ≥ 5 Н/мм ² | |
| Класс стойкости к горению | | A1 (негорючий) | |

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET BOS



Самовыравнивающаяся смесь для пола

01 03 2021 TDS

CE знак:

EN 13813 СТ-C20-F5

Материал для выравнивания пола

Для внутренних работ

Класс горючести: А1

Связующий материал: СТ

Прочность на сжатие: С20

Прочность на изгиб: F5

Прочность на истирание: NPD

Химическая стойкость: NPD



19

012CPR2013-07-01

Подготовка к работе:

- Основание должно быть сухим и прочным. Все трещины должны быть стабилизированы и заделаны. Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.
- Особо плотные и гладкие поверхности обработать абразивным материалом.
- Бетонные поверхности грунтовать разбавленным водой в соотношении 1:2 концентратом грунта SAKRET UG (1 часть концентрата : 2 части воды). Сильно впитывающие основания грунтовать дважды! Грунт должен высохнуть полностью.
- В местах примыкания к колоннам и стенам обязательно использовать компенсационную ленту.

Выработка:

- Сухую смесь смешать в чистой емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков, выдержать 3 минуты и повторно перемешать. Стого соблюдать дозировку воды!
- Смесь залить на подготовленное основание (толщина слоя не менее 3 мм) и разровнять длинным металлическим или резиновым шпателем до нужной толщины слоя (не более 30 мм).
- До начала схватывания залитую смесь обработать специальным игольчатым роликом для лучшего удаления пузырьков воздуха и предотвращения дефектов поверхности.
- Работу начинать от дальней стены помещения, заливая смесь параллельными полосами по направлению к выходу. Работу организовать так, чтобы не было перерывов между замесами, и каждая следующая залитая полоса смеси соприкосалась с еще не начавшей схватываться предыдущей полосой.
- В затвердевшем слое должны быть повторены деформационные швы основания.
- При устройстве обогреваемых полов обогрев отключить за 5 дней до начала работ и включить не ранее, чем через 28 суток.

Дополнительные
указания по
выработке:

- Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных самовыравнивающихся составов.
- Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!
- Рекомендуется использовать специальные подошвы для обуви (с шипами)
- В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET BOS



Самовыравнивающаяся смесь для пола

01 03 2021 TDS

| | |
|--|---|
| Расход: | <ul style="list-style-type: none">Прим. 1,7 кг/м² сухой смеси при толщине слоя в 1 мм. |
| Стандартная упаковка: | <ul style="list-style-type: none">25 кг бумажный мешок / полный поддон 48 шт. (1200 кг). |
| Складирование: | <ul style="list-style-type: none">Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.Срок хранения – 6 месяцев в оригинальной упаковке. |
| Утилизирование: | <ul style="list-style-type: none">Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена (< 5%). |
| Информация по безопасности: | <ul style="list-style-type: none">Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!Концентрация растворимого хрома Cr (VI) ≤ 0,0002%.Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS). |
| Маркировка безопасности: | <ul style="list-style-type: none">Обозначение опасности: H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз. H315 - Вызывает раздражение кожи. H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию. H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.Обозначение требований безопасности: P102 - Держать в месте, недоступном для детей. P261 - Избегать вдыхания пыли. P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. |
| <p>P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.</p> <p>P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.</p> <p>P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.</p> <p>P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.</p> <p>P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЬВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.</p> | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>Сигнальное слово: Опасно. Опасное составляющее: Портландцемент.</p></div> | |

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET BOS



Самовыравнивающаяся смесь для пола

01 03 2021 TDS

Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре $+23\pm2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $50\pm5\%$.
- Производителя указывают буквы на упаковке у даты производства:
EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

| Идентификатор упаковки | Одна упаковка | На поддоне | Штрих код |
|------------------------|---------------|------------|---------------|
| SAKRET BOS 25 KG | 25 кг | 48 шт. | 4751006567955 |

В листе технических данных, если нет других, производителем приготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлениях вопросов или неясности, обращаться к продовцу или производителю.