

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET CC



Мелкозернистая финишная фасадная шпаклевка

01 03 2021 TDS

Сухая смесь на основе минерального связующего для выравнивания минеральных поверхностей

- Применение:**
- Для финишного выравнивания поверхности минеральных оснований (штукатурок, бетона).
 - Для заделки небольших неровностей и углублений.
 - Для внутренних и наружных работ.

- Можно использовать:**
- Для влажных помещений и фасадов.

- Нельзя использовать:**
- На армированных штукатурках утеплительных систем.

- Особенности:**
- Цементно-известковая.
 - Белого специфического цвета.
 - Высокой паропроницаемости.
 - Стойкая к воде и морозу.
 - Шлифуется.

- Состав:**
- Белый портландцемент.
 - Гашенная известь.
 - Инертные заполнители.
 - Технологические добавки.

Технические данные:	Величина наполнителя	прим. 0,25 мм	
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,35 л
		10 кг	прим. 3,5 л
	Время созревания	прим. 5 мин.	
	Время выработки	прим. 1 час	
	Можно шлифовать	прим. после 48 часов	
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C	
	Толщина одного слоя	0-3 мм	
	Класс стойкости к горению	A1 (негорючий)	

- Подготовка к работе:**
- Основание должно быть без трещин, чистым и сухим, и обладать соответствующей несущей способностью.
 - Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.
 - Сильно впитывающие поверхности грунтовать грунтом SAKRET BG или концентратом грунта SAKRET UG, разбавленным водой в соотношении 1:3 (1 часть концентрата : 3 части воды).
 - Для связывания сыплющихся и крошащихся поверхностей использовать глубинный грунт SAKRET TGW.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET CC



Мелкозернистая финишная фасадная шпаклевка

01 03 2021 TDS

- Если поверхность покрыта пленку образующей краской, перед шпаклеванием ее механически удалить и поверхность обработать разбавленной водой в соотношении 1:3 концентратом грунта SAKRET UG или глубинным грунтом SAKRET TGW.

Выработка:

- Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков.
- Приготовленный раствор выдержать 5 мин. и повторно перемешать.
- Нанести подготовленную смесь на поверхность шпателем и разровнять.
- Поверхность затвердевшей шпаклевки шлифовать мелкой наждачной бумагой или шлифовальной сеткой.

Дополнительные указания по выработке:

- Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных растворов.
- Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!
- В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.

Расход:

- Прим. 1,4 кг/м² сухой смеси при толщине слоя в 1 мм.

Стандартная упаковка:

- 10 кг пластиковые ведра / полный поддон 30 штук (300 кг).

Складирование:

- Плотно закрытые пластиковые ведра защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Поврежденную упаковку немедленно закрыть.
- Срок хранения – 24 месяцев в оригинальной упаковке.

Утилизирование:

- Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.
- Пластиковые ведра утилизировать по правилам местного законодательства как пластиковую упаковку имеющую металлическую ручку.

Информация по безопасности:

- Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!
- Концентрация растворимого хрома Cr (VI) $\leq 0,0002\%$.
- Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET CC



Мелкозернистая финишная фасадная шпаклевка

01 03 2021 TDS

Маркировка безопасности:

- Обозначение опасности:
H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.
H315 - Вызывает раздражение кожи.
H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию.
H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.
- Обозначение требований безопасности:
P102 - Держать в месте, недоступном для детей.
P261 - Избегать вдыхания пыли.
P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.



- P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
- P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.
- P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.

Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности 50±5%.

Идентификатор упаковки	Цвет продукта	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET CC 10 KG	Белый	10 кг	30 шт.	4751006562745

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясностей, обращайтесь к продавцу или производителю.