

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET DPC



Сухая цементно-известковая краска

01 03 2021 TDS

Сухая смесь на основе минерального связующего для окрашивания минеральных поверхностей.

- Применение:**
- Для окрашивания минеральных поверхностей когда нужна очень хорошая паропроницаемость.
 - Для окрашивания минеральных поверхностей исторических построек.
 - Для внутренних и наружных работ.

- Можно использовать:**
- Для стен и потолков новых и реновируемых построек.
 - Для ранее окрашенных известковыми, цементно-известковыми, цементными красками поверхностей.

- Особенности:**
- Цементно-известковая.
 - Тонируется минеральными пигментами SAKRET.
 - Очень высокая паропроницаемость.
 - Стойкая к климатическим изменениям.
 - Стойкая к микроорганизмам.

- Состав:**
- Портландцемент.
 - Гашенная известь.
 - Инертные наполнители.
 - Технологические добавки.

Технические данные:	Форма	сухая смесь	
	База	А, С	
	Блеск	совершенно матовая	
	Размер наполнителя	≤ 200 μm	
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,7 л
		10 кг	прим. 7,0 л
	Время высыхания при +23°C температуре и 80% относительной влажности	1-2 часа	
	Повторное окрашивание	через 8 часов	
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C	
	рН	11-13,5	
Плотность	0,85 г/см ³		

- Подготовка к работе:**
- Основание должно быть без трещин, чистым и сухим.
 - Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.
 - Если поверхность покрыта органическим покрытием (полимерной штукатуркой или шпаклевкой, пленку образующей краской и т.п.) ее надо удалить.
 - Если поверхность надо выровнять, использовать шпаклевки на основе минерального связующего SAKRET SFP, SFP Fine, LCC, CC и т.п. Нельзя использовать шпаклевки на основе органического связующего.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET DPC



Сухая цементно-известковая краска

01 03 2021 TDS

- Сильно впитывающие основания грунтовать грунтом SAKRET KS-P. Грунт SAKRET KS-P использовать и перед перекрашиванием поверхности в другой цвет.
- Продукт щелочной – неокрашиваемые металлические детали, оконные стекла, керамические, клинкерные и т.п. поверхности надо закрыть от возможного опрыскивания.

Выработка:

- Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков.
- При тонирований минеральными пигментами SAKRET с начала в часть воды вылить сухой пигмент, перемешать, залить оставшуюся воду и сухую краску. Все хорошо перемешать.
- Краска на поверхность наносить кистью. Красить в одном направлении, стараясь выдерживать равномерную толщину слоя. Красить в направлении от одного края плоскости к другому.
- Красить в два слоя. Второй слой наносить на высохший предыдущий, но не ранее чем через 8 часов.
- Во избежание расслоения при окрашивании краску постоянно перемешивать.

Дополнительные указания по выработке:

- Одну плоскость окрашивать в один подход. При окрашивании плоскости из разных материалов их цвет визуально может отличаться.
- При окрашивании неравномерно высохших поверхностей или при контакте с водой окрашенных высыхающих поверхностей может появиться пятна или потеки.
- Температура во время окрашивания и высыхания должна быть от +5°C до +25°C, относительная влажность – не более 80%.
- В фазе окрашивания и высыхания беречь от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры (> +25°C).
- Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ.

Расход:

- прим. 2,0 кг/м² сухой смеси для древесноволокнистых плит.
- прим. 0,5 кг/м² сухой смеси для силикатного кирпича.
- прим. 0,3 кг/м² сухой смеси для сухого бетона.
- прим. 0,42 кг/м² сухой смеси для SAKRET CLP Plus.
- прим. 0,65 кг/м² сухой смеси для SAKRET SBP.
- прим. 0,26 кг/м² сухой смеси для SAKRET HML-1.
- прим. 0,40 кг/м² сухой смеси для SAKRET HML-4.

Расход указан при окраске в 2 слоя и зависит от шероховатости и пористости поверхности, также от способа и условий покраски.

Стандартная упаковка:

- 10 кг пластиковые ведра / полный поддон 33 штуки (330 кг)

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET DPC



Сухая цементно-известковая краска

01 03 2021 TDS

Складирование:	<ul style="list-style-type: none">• Плотно закрытые пластиковые ведра защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Поврежденную упаковку немедленно закрыть.• Срок хранения – 24 месяцев в оригинальной упаковке.• Температура хранения – от +5°C до +30°C.
Утилизирование:	<ul style="list-style-type: none">• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.• Пластиковые ведра утилизировать по правилам местного законодательства как пластиковую упаковку имеющую металлическую рукоятку.
Информация по безопасности:	<ul style="list-style-type: none">• Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!• Концентрация растворимого хрома Cr (VI) $\leq 0,0002\%$.• Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).
Маркировка безопасности:	<div style="display: flex;"><div style="flex: 1;"><ul style="list-style-type: none">• Обозначение опасности: H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз. H315 - Вызывает раздражение кожи. H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию. H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.• Обозначение требований безопасности: P102 - Держать в месте, недоступном для детей. P261 - Избегать вдыхания пыли. P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.• P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.• P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.• P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.• P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.• P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.</div><div style="flex: 1; border: 1px solid black; padding: 5px;"><p style="text-align: center;">Сигнальное слово: Опасно.</p><p style="text-align: center;">Опасное составляющее: Портландцемент.</p></div></div>
Дополнительные указания:	<ul style="list-style-type: none">• Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности 50±5%.• Производитель: SIA SAKRET PLUS.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET DPC



Сухая цементно-известковая краска

01 03 2021 TDS

Идентификатор упаковки	Цвет продукта	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET DPC (A) 10 KG	Белый, база А	10 кг	33 шт.	4751006565500
SAKRET DPC (C) 10 KG	База С	10 кг	33 шт.	4751006568518

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясностей, обращайтесь к продавцу или производителю.