

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FFK



Эластичный клей для плитки экстра

01 03 2021 TDS

Эластичный улучшенный цементный клей для плитки, с уменьшенным скольжением и увеличенным открытым временем (тип и класс по EN 12004: C2TES1).

- Применение:**
- Для приклеивания тонким слоем и слоем средней толщины керамических, клинкерных и бетонных облицовочных плиток, плиток каменной массы, натурального камня (кроме светлого мрамора), каминной плитки, мозаики, напольных плиток больших размеров на бетонные и др. минеральные основания, на старую плитку, на конструкции из гипсокартона, древесно-стружечных плит, на деревянные поверхности.
 - Для стен и полов.
 - Для внутренних и наружных работ.

- Можно использовать:**
- На акриловом, каучуковом и минеральном гидроизоляционном покрытый.
 - На гидроизоляционной ткани и мембране.
 - Для балконов, терасс, ступеней.
 - Для бассейнов.
 - Для увеличенной температуры эксплуатации (до +80°C)
 - Для обогреваемых полов и полов с повышенной нагрузкой.

- Особенности:**
- С добавками увеличивающими эластичность.
 - Увеличенной прочности на отрыв.
 - Уменьшенного скольжения.
 - Увеличенного открытого времени.
 - Стойкий к воде и морозу.
 - Серый.

- Состав:**
- Портландцемент.
 - Инертные заполнители.
 - Технологические добавки.

Технические данные:	Величина наполнителя	прим. 0,6 мм	
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,26 л
		5 кг	прим. 1,25 л
		12,5 кг	прим. 3,25 л
		25 кг	прим. 6,5 л
	Время созревания	прим. 3 мин.	
	Время выработки	прим. 2 часа	
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C	
	Можно подвергнуть частичной нагрузке (ходить) и затирать швы	через 24 часа	
	Полная нагрузка	через 14 суток	

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FFK



Эластичный клей для плитки экстра

01 03 2021 TDS

CE знак:	EN 12004 C2TES1 Для полов и стен, для внутренней и наружной отделки Горючесть: класс A1 Первоначальная прочность на отрыв: $\geq 1,0 \text{ Н/мм}^2$ Прочность на отрыв после термического воздействия: $\geq 1,0 \text{ Н/мм}^2$ Прочность на отрыв после выдержки в воде: $\geq 1,0 \text{ Н/мм}^2$ Прочность на отрыв после циклов замораживания-оттаивания: $\geq 1,0 \text{ Н/мм}^2$ Скольжение: $\leq 0,5 \text{ мм}$ Деформативность: $\geq 2,5 \text{ мм}$ Открытое время: прочность на отрыв $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ после 30 мин.	 1555 16 305CPR2013-07-01
Подготовка к работе:	• Основание должно быть сухим, прочным и без трещин. Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений. • На особо плотную и гладкую поверхность нанести насечку. • Для подготовки бетонных и др. минеральных оснований грунт SAKRET BG или разбавленный водой в соотношении 1:3 концентрат грунта SAKRET UG (1 часть концентрата : 3 части воды). • Для древесно-стружечных плит использовать неразбавленный грунт SAKRET UG. • Истирающиеся поверхности грунтовать глубинным грунтом SAKRET TGW. • На старую плитку использовать грунт SAKRET QG.	
Выработка:	• Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков. После выстаивания массу повторно перемешать. • Клей на основание нанести ровной и развести зубчатой теркой, вставить плитку и нажать. Размер зубков подбирается по размеру плитки. • В один прием покрывать смесью такую площадь основания, какую можно облицевать плиткой в течение 20 мин. • Если покрытие плиткой будет эксплуатироваться в повышенной влажности и морозе или приклеивается плитки больших размеров, клей надо наносить на основание и под прямым углом на плитку («двухстороннее приклеивание»).	

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FFK



Эластичный клей для плитки экстра

01 03 2021 TDS

Дополнительные указания по выработке:	• Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных клеевых составов. • После прижатия плитка должна быть покрыта клеем – для стены не меньше 70%, для пола не меньше 90%! • Деформационные швы основы нельзя заполнять клеем! • Начавший схватываться материал нельзя разводить водой! • В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры ($> +25^{\circ}\text{C}$). • Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.
Расход:	• Прим. 1,8 кг/м² сухой смеси при размере зубков 4 мм. • Прим. 2,6 кг/м² сухой смеси при размере зубков 6 мм. • Прим. 3,5 кг/м² сухой смеси при размере зубков 8 мм. • Прим. 4,4 кг/м² сухой смеси при размере зубков 10 мм.
Стандартная упаковка:	• 5 кг бумажный мешок / полный поддон 200 шт. (1000 кг). • 12,5 кг бумажный мешок / полный поддон 96 шт. (1200 кг). • 25 кг бумажный мешок / полный поддон 48 шт. (1200 кг).
Складирование:	• Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть. • Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.
Утилизирование:	• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения. • Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена ($< 5\%$).
Информация по безопасности:	• Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно! • Концентрация растворимого хрома Cr (VI) $\leq 0,0002\%$. • Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FFK



Эластичный клей для плитки экстра

01 03 2021 TDS

Маркировка безопасности:

- Обозначение опасности:
 - H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.
 - H315 - Вызывает раздражение кожи.
 - H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию.
 - H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.
- Обозначение требований безопасности:
 - P102 - Держать в месте, недоступном для детей.
 - P261 - Избегать вдыхания пыли.
 - P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.



- R305+R351+R338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. R310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
- R304+R340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- R302+R352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- R501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.
- R301+R310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.

Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $50\pm 5\%$.
- Производители указывают буквы на упаковке у даты производства: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

Идентификатор упаковки	Цвет продукта	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET FFK 5 KG	Серый	5 кг	200 шт.	4751006560512
SAKRET FFK 12,5 KG		12,5 кг	96 шт.	4751006563780
SAKRET FFK 25 KG		25 кг	48 шт.	4751006560390

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель не несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясности, обращаться к продавцу или производителю.