

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET FIN Plus



### Минеральная финишная шпаклевка для внутренних работ

01 03 2021 TDS

Сухая смесь на основе минерального связующего для выравнивания внутренних стен и потолков.

- Применение:**
- Для финишного выравнивания минеральных поверхностей (бетона, штукатурок) перед покраской, приклеиванием обоев и т.п.
  - Для внутренних и наружных работ.

- Можно использовать:**
- Для сухих и влажных помещений.

- Нельзя использовать:**
- Для наружных работ.

- Особенности:**
- Известково-цементная.
  - Белого специфического цвета.
  - Легко наносится и шлифуется.

- Состав:**
- Гашенная известь.
  - Белый портландцемент.
  - Инертные заполнители.
  - Технологические добавки.

<b>Технические данные:</b>	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,35 л
		4 кг	прим. 1,4 л
	Время созревания	прим. 5 мин.	
	Время выработки	прим. 2 часа	
	Можно шлифовать	прим. после 24 часов	
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C	
	Толщина одного слоя	1-3 мм	
	Класс стойкости к горению	A1 (негорючий)	

- Подготовка к работе:**
- Основание должно быть без трещин, чистым и сухим, и обладать соответствующей несущей способностью.
  - Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.
  - Впитывающие поверхности грунтовать грунтом SAKRET BG или концентратом грунта SAKRET UG, разбавленным водой в соотношении 1:3 (1 часть концентрата : 3 части воды).
  - Непрочные, истирающиеся основания грунтовать глубинным грунтом SAKRET TGW.

- Выработка:**
- Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков.
  - Приготовленный раствор выдержать 5 мин. и повторно перемешать.
  - Нанести подготовленную смесь на поверхность шпателем и разровнять.
  - Поверхность затвердевшей шпаклевки шлифовать мелкой наждачной бумагой (до 200 мк) или шлифовальной сеткой.

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET FIN Plus



### Минеральная финишная шпаклевка для внутренних работ

01 03 2021 TDS

<b>Дополнительные указания по выработке:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных растворов.</li><li>• Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!</li><li>• В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры (<math>&gt; +25^{\circ}\text{C}</math>).</li><li>• Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.</li></ul>
<b>Расход:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Прим. <math>1,2 \text{ кг/м}^2</math> сухой смеси при толщине слоя в 1 мм.</li></ul>
<b>Стандартная упаковка:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 кг бумажные мешки / полный поддон 200 штук (800 кг).</li></ul>
<b>Складирование:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.</li><li>• Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.</li></ul>
<b>Утилизирование:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.</li><li>• Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена (<math>&lt; 5\%</math>).</li></ul>
<b>Информация по безопасности:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!</li><li>• Концентрация растворимого хрома Cr (VI) <math>\leq 0,0002\%</math>.</li><li>• Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).</li></ul>
<b>Маркировка безопасности:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Обозначение опасности: H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз. H315 - Вызывает раздражение кожи. H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию. H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.</li><li>• Обозначение требований безопасности: P102 - Держать в месте, недоступном для детей. P261 - Избегать вдыхания пыли. P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.</li></ul>



# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET FIN Plus



### Минеральная финишная шпаклевка для внутренних работ

01 03 2021 TDS

- P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
- P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.
- P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.

#### Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре  $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности  $50\pm 5\%$ .
- Производитель: SIA SAKRET.

Идентификатор упаковки	Цвет продукта	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET FIN Plus 4 KG	Белый	4 кг	200 шт.	4751006560819

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясностей, обращайтесь к продавцу или производителю.