

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET HDA



### Самовыравнивающаяся смесь для деревянного пола

01 03 2021 TDS

Быстротвердеющая смесь на основе цементного связующего для выравнивания полов слоем от 3 до 20 мм (тип и класс по EN 13813: СТ-C25-F7-A12).

- Применение:**
- Для выравнивания деревянных и бетонных поверхностей при устройстве полов перед напольным покрытием.
  - Для внутренних работ.

- Можно использовать:**
- На деревянные доски, паркет, древесностружочные плиты и т.п.
  - Подходит для обогреваемых полов.
  - Выровненную поверхность можно покрывать разными напольными покрытиями (плиткой, линолеумом, паркетом, полимерным, ковровым покрытием и т.п.).

- Нельзя использовать:**
- Для наружных работ.
  - Для гипсовых оснований.
  - На слабых, оскакивающих или истирающихся основаниях.
  - На полах с остатками клеев линолеума, битума, резины и т.п.
  - Выливать в два и более слоев.

- Особенности:**
- Самовыравнивающаяся.
  - Быстротвердеющая.
  - Армирована волокном.
  - Серая.

- Состав:**
- Портландцемент.
  - Армирующее волокно.
  - Инертные заполнители.
  - Технологические добавки.

<b>Технические данные:</b>	Величина наполнителя	прим. 1,1 мм	
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,24 л
		25 кг	прим. 6,0 л
	Время созревания	прим. 3 мин.	
	Время выработки	прим. 30 мин.	
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C	
	Толщина слоя	от 3 до 20 мм	
	Можно ходить	через 4 часа	
	Можно покрывать плиткой	через 36 часов (при толщине слоя 10 мм и температуре + 20°C)	
	Можно покрывать паркетом, линолеумом, полимерными покрытиями, гидроизоляцией и др. покрытием	через 7 суток	

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET HDA



### Самовыравнивающаяся смесь для деревянного пола

01 03 2021 TDS

Прочность на сжатие через 2 суток (по EN 13892-2)	$\geq 10$ Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на сжатие через 7 суток (по EN 13892-2)	$\geq 15$ Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на сжатие через 28 суток (по EN 13892-2)	$\geq 25$ Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на изгиб через 28 суток (по EN 13892-2)	$\geq 7$ Н/мм <sup>2</sup>
Класс стойкости к горению	A1 (негорючий)

<b>CE знак:</b>	<p><b>EN 13813 CT-C25-F7-A12</b></p> <p><b>Материал для выравнивания пола</b></p> <p>Для внутренних работ</p> <p>Класс горючести: A1</p> <p>Связующий материал: CT</p> <p>Прочность на сжатие: C25</p> <p>Прочность на изгиб: F7</p> <p>Прочность на истирание: A12</p> <p>Химическая стойкость: NPД</p>	 <p>13</p> <p>008CPR2013-07-01</p>
-----------------	--	---

<b>Подготовка к работе:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Основание должно быть сухим и прочным. Все трещины должны быть стабилизированы и заделаны. Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.</li> <li>• Особо плотные и гладкие поверхности обработать абразивным материалом.</li> <li>• Деревянные доски грунтовать не разбавленным концентратом грунта SAKRET UG, бетонные поверхности разбавленным водой в соотношении 1:2 концентратом грунта SAKRET UG (1 часть концентрата : 2 части воды). Грунт должен высохнуть полностью.</li> <li>• Расстояние между лагами должно быть не более 65 см, толщина досок не более 20 мм.</li> <li>• В местах примыкания к колоннам и стенам обязательно использовать компенсационную ленту.</li> </ul>
-----------------------------	---

<b>Выработка:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сухую смесь смешать в чистой емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков, выдержать 3 минуты и повторно перемешать. Строго соблюдать дозировку воды!</li> <li>• Смесь залить на подготовленное основание (толщина слоя не менее 3 мм) и разровнять длинным металлическим или резиновым шпателем до нужной толщины слоя (не более 20 мм).</li> <li>• До начала схватывания залитую смесь обработать специальным игольчатым роликом для лучшего удаления пузырьков воздуха и предотвращения дефектов поверхности.</li> <li>• Работу начинать от дальней стены помещения, заливая смесь параллельными полосами по направлению к выходу. Работу организовать так, чтобы не было перерывов между замесами, и каждая следующая залитая полоса смеси соприкоснулась с еще не начавшей схватываться предыдущей полосой.</li> <li>• В затвердевшем слое должны быть повторены деформационные швы основания.</li> <li>• При устройстве обогреваемых полов обогрев отключить за 5 дней до начала работ и включить не ранее, чем через 28 суток.</li> </ul>
-------------------	---

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET HDA



### Самовыравнивающаяся смесь для деревянного пола

01 03 2021 TDS

<b>Дополнительные указания по выработке:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных самовыравнивающихся составов.</li><li>• Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!</li><li>• Рекомендуется использовать специальные подошвы для обуви (с шипами).</li><li>• В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры (<math>&gt; +25^{\circ}\text{C}</math>).</li><li>• Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.</li></ul>
<b>Расход:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Прим. 1,6 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при толщине слоя в 1 мм.</li></ul>
<b>Стандартная упаковка:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 25 кг бумажный мешок / полный поддон 48 шт. (1200 кг).</li></ul>
<b>Складирование:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.</li><li>• Срок хранения – 6 месяцев в оригинальной упаковке.</li></ul>
<b>Утилизирование:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.</li><li>• Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена (<math>&lt; 5\%</math>).</li></ul>
<b>Информация по безопасности:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!</li><li>• Концентрация растворимого хрома Cr (VI) <math>\leq 0,0002\%</math>.</li><li>• Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).</li></ul>
<b>Маркировка безопасности:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Обозначение опасности: H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз. H315 - Вызывает раздражение кожи. H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию. H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.</li><li>• Обозначение требований безопасности: P102 - Держать в месте, недоступном для детей. P261 - Избегать вдыхания пыли. P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.</li></ul>



# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET HDA



### Самовыравнивающаяся смесь для деревянного пола

01 03 2021 TDS

- R305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
- R304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- R302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.
- R301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.

#### Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре  $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности  $50\pm 5\%$ .
- Производители указывают буквы на упаковке у даты производства: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Декларируемые величины указаны в декларациях эксплуатационных свойств (DoP).

Идентификатор упаковки	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET HDA 25 KG	25 кг	48 шт.	4751006560772

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясности, обращайтесь к продавцу или производителю.