

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET KAM

### Армируемая штукатурка (белая) и клей для теплоизоляционных плит



01 03 2021 TDS

Цементный раствор для армированного оштукатуривания и приклеивания теплоизоляционных плит в системах утепления, других отделочных и ремонтных работ.

<b>Применение:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Для армированного оштукатуривания теплоизоляционных плит из пенополистирена и минеральной ваты.</li><li>Для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирена и минеральной ваты на минеральные основания.</li><li>Для внутренних и наружных работ.</li></ul>																								
<b>Можно использовать:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Для армированного выравнивания или восстановления геометрий минеральных оснований.</li></ul>																								
<b>Нельзя использовать:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>На гипсовых основаниях.</li><li>На металлических, пластиковых и др. похожих поверхностях.</li><li>На битумных и др. непроверенных гидроизоляционных материалах.</li><li>С непроверенными теплоизоляционными материалами.</li><li>Покрывать цементными шпаклевками.</li></ul>																								
<b>Особенности:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Белый</li><li>Цементный.</li><li>Стойкий к воде и морозу.</li><li>Паропроницаемый.</li></ul>																								
<b>Состав:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Портландцемент.</li><li>Инертные заполнители.</li><li>Технологические добавки.</li></ul>																								
<b>Технические данные:</b>	<table border="1"><tr><td>Размер зерна</td><td colspan="2">прим. 0,6 мм</td></tr><tr><td>Количество воды на массу сухого продукта</td><td>1 кг</td><td>прим. 0,22-0,24 л</td></tr><tr><td></td><td>25 кг</td><td>прим. 5,6-6,0 л</td></tr><tr><td>Время созревания</td><td colspan="2">прим. 3 мин.</td></tr><tr><td>Время выработки</td><td colspan="2">до 2 часов</td></tr><tr><td>Рабочая температура воздуха и основания</td><td colspan="2">от +5°C до +25°C</td></tr><tr><td>Толщина армированного слоя</td><td colspan="2">прим. 5 мм</td></tr><tr><td>Прочность на сжатие (EN 998-1):</td><td colspan="2">≥ 0,6 Н/мм<sup>2</sup></td></tr></table>	Размер зерна	прим. 0,6 мм		Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,22-0,24 л		25 кг	прим. 5,6-6,0 л	Время созревания	прим. 3 мин.		Время выработки	до 2 часов		Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C		Толщина армированного слоя	прим. 5 мм		Прочность на сжатие (EN 998-1):	≥ 0,6 Н/мм <sup>2</sup>	
Размер зерна	прим. 0,6 мм																								
Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,22-0,24 л																							
	25 кг	прим. 5,6-6,0 л																							
Время созревания	прим. 3 мин.																								
Время выработки	до 2 часов																								
Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C																								
Толщина армированного слоя	прим. 5 мм																								
Прочность на сжатие (EN 998-1):	≥ 0,6 Н/мм <sup>2</sup>																								

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET KAM

### Армируемая штукатурка (белая) и клей для теплоизоляционных плит



01 03 2021 TDS

CE знак:

EN 998-1

Штукатурный раствор общего назначения (GP) для внутренних и наружных работ.

Прочность на сжатие: класс CSIII

Прочность на отрыв:  $\geq 0,25 \text{ Н/мм}^2$  – FP:B

Водопоглощение:  $W_{c2}$

Паропроницаемость ( $\mu$ ):  $\leq 13,1$

Коэффициент теплопроводности  $\lambda_{10, dry}$  (зн. из табл.):

$\leq 0,47 \text{ Вт/(м·К)}$  Р=50%

$\leq 0,54 \text{ Вт/(м·К)}$  Р=90%

Класс морозостойкости: F<sub>35</sub>

Класс огнестойкости: A1



18

202CPR2013-07-01

Подготовка к работе:

- Оштукатуриваемые теплоизоляционные плиты должны быть хорошо прикреплены, без выступающих краев, чистые и сухие.
- Основание для приклеивания теплоизоляционных плит и других отделочных и ремонтных работ должно быть сухим и прочным, все трещины и пустоты должны быть заделаны. Поверхность надо очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.
- На особо плотную и гладкую поверхность нанести насечку.
- Сильно впитывающие основания загрунтовать разбавленным водой в соотношении 1:3 концентратом грунта SAKRET UG или грунтом SAKRET BG.

Выработка:

- Сухую смесь смешать в чистой емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков, выдержать 3 минуты и повторно перемешать.
- Для армированного оштукатуривания раствор нанести на поверхность ровным слоем (толщиной прим. 5 мм), развести зубчатой теркой, втопить стойкую к щелочам армирующую сетку и выровнить ровной теркой так, чтобы армирующая сетка полностью была покрыта раствором.
- Если оштукатуривается теплоизоляционная плита из минеральной ваты, раствор надо предварительно втереть в ее поверхность.
- Края армирующей сетки должны перекрываться не меньше чем на 10 см.
- Для приклеивания теплоизоляционных плит при ровном основании раствор нанести на всю поверхность изоляционного материала, развести зубчатой теркой и прижать к основанию.
- При неровном основании раствор нанести толстыми линиями (толщина не менее 2 см, ширина не менее 5 см) по краям и в 6 точках по середине теплоизоляционной плиты и прижать к основанию.
- Если теплоизоляционная плита из минеральной ваты, раствор надо предварительно втереть в ее поверхность.

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET KAM

### Армируемая штукатурка (белая) и клей для теплоизоляционных плит



01 03 2021 TDS

#### Дополнительные указания по выработке:

- Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для клеевых цементных растворов.
- Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!
- В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры ( $> +25^{\circ}\text{C}$ ).
- Предварительно затвердевшая армированная штукатурка может покрываться SAKRET MRP-E, SAKRET SBP (минеральные), SAKRET AP (акриловая), SAKRET SIP (силиконовая), SAKRET SMS (силикон-силикатная) и др. декоративными штукатурками с предварительной грунтовкой грунтом SAKRET PG.
- Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.

#### Расход:

- 4-6 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при приклеивании.
- 4-7 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при армированном оштукатуривании.

#### Стандартная упаковка:

- 25 кг бумажный мешок / полный поддон 48 шт. (1200 кг).

#### Складирование:

- Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.
- Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.

#### Утилизирование:

- Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.
- Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена (< 5%).

#### Информация по безопасности:

- Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!
- Концентрация растворимого хрома Cr (VI)  $\leq 0,0002\%$ .
- Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).

#### Маркировка безопасности:

- Обозначение опасности:  
H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.  
H315 - Вызывает раздражение кожи.  
H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию.  
H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.
- Обозначение требований безопасности:  
P102 - Держать в месте, недоступном для детей.  
P261 - Избегать вдыхания пыли.  
P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.



Сигнальное слово:

Опасно.

Опасное составляющее:  
Портландцемент.

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET KAM

### Армируемая штукатурка (белая) и клей для теплоизоляционных плит



01 03 2021 TDS

- P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
- P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.
- P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЬВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.

#### Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре  $+23\pm2^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности  $50\pm5\%$ .
- Производителя указывают буквы на упаковке у даты производства:  
EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплоатационных свойств (DoP).

Идентификатор упаковки	Цвет продукта	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET KAM 25 KG	Белый	25 кг	48 шт.	4751006560079

В листе технических данных, если нет других, производителем приготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлениях вопросов или неясностей, обращаться к продовцу или производителю.