

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET LAP / LAP Fine



Легкая акустическая штукатурка

01 03 2021 TDS

Цементно-известковая смесь с легким наполнителем для штукатурных и ремонтных работ (класс прочности по EN 998-1: CS I).

- Применение:**
- Для создания тепло- и звукоизолирующего штукатурного слоя на минеральных основаниях.
 - Для внутренних и наружных работ.
 - Для ручной и машинной выработки.

- Можно использовать:**
- Для оштукатуривания стен в один или несколько слоев, формируя слой толщиной до 70 мм.
 - Для заполнения пустот, не требующих механической прочности.

- Нельзя использовать:**
- На отапливаемых поверхностях.
 - На поверхностях, которые могут подвергаться механической нагрузке.

- Особенности:**
- Крупнозернистая для основного слоя SAKRET LAP и мелкозернистая для завершающего слоя SAKRET LAP Fine.
 - Армирован полипропиленовым волокном.
 - Паропроницаемый.
 - Серый.

- Состав:**
- Портландцемент.
 - Инертные заполнители.
 - Технологические добавки.

Технические данные:	Величина наполнителя SAKRET LAP	прим. 5 мм		
	Величина наполнителя SAKRET LAP Fine	прим. 2 мм		
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,54-0,56 л	
		12,5 кг	прим. 6,8-7,0 л	
	Время созревания	прим. 3 мин.		
	Время выработки	до 1 часа		
	Плотность приготовленного раствора	прим. 450 л/м ³		
	Из 12,5 кг сухой смеси можно приготовить раствора	32 л		
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C		
	Толщина одного слоя (SAKRET LAP)	20-70 мм		
	Прочность на сжатие после 28 суток	≥ 1,5 Н/мм ²		
	Изолирование удрного слоя (100 мм SAKRET LAP/LAP Fine и 30 мм минеральной ваты (плотность 80-110 кг/м ³) в соответствии с ISO 10140-3	ΔLw=37 дБ		
	Коэффициент звукопоглощения, согласно ISO 354: 20: Толщина слоя 40 мм Толщина слоя 90 мм	αw = 0,35, D класс αw=0,45, D класс		


ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET LAP / LAP Fine



Легкая акустическая штукатурка

01 03 2021 TDS

CE знак:	EN 998-1 Цементно-известковая штукатурка Штукатурный раствор общего назначения (GP) для внутренних и наружных работ. Прочность на сжатие: класс CSI Адгезия $\geq 0,17$ Н/мм ² Коэффициент теплопроводности $\lambda_{10, dry} \leq 0,117$ Вт/(м·К) Класс огнестойкости: A1	 18 123CPR2013-07-01
Подготовка к работе:	<ul style="list-style-type: none">• Основание должно быть сухим, прочным и без трещин. Поверхность основания обязательно очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений. Впитывающие основания загрунтовать в соотношении 1:3 водой разбавленным грунтом SAKRET UG (1 часть концентрата : 3 части воды). На плотные и гладкие бетонные поверхности нанести насечку и загрунтовать грунтом SAKRET QG.	
Выработка:	<ul style="list-style-type: none">• При ручной выработке сухую смесь смешать в чистой емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков, выдержать 3 минуты и повторно перемешать.• Работы проводить соблюдая технологию штукатурных работ легкими цементно-известковыми растворами! Когда надо – использовать армирующую сетку.	
Дополнительные указания по выработке:	<ul style="list-style-type: none">• При ручной выработке рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементно-известковых растворов.• Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!• В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры ($> +25^{\circ}\text{C}$).• Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.	
Расход:	<ul style="list-style-type: none">• Прим. 20 кг/м² сухой смеси при толщине слоя в 50 мм.	
Стандартная упаковка:	<ul style="list-style-type: none">• 12,5 кг бумажный мешок / полный поддон 35 шт. (437,5 кг).	
Складирование:	<ul style="list-style-type: none">• Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.• Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.	
Утилизирование:	<ul style="list-style-type: none">• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.• Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена ($< 5\%$).	

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET LAP / LAP Fine



Легкая акустическая штукатурка

01 03 2021 TDS

Информация по безопасности:

- Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!
- Концентрация растворимого хрома Cr (VI) ≤ 0,0002%.
- Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).

Маркировка безопасности:

- Обозначение опасности:
H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.
H315 - Вызывает раздражение кожи.
H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию.
H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.
- Обозначение требований безопасности:
P102 - Держать в месте, недоступном для детей.
P261 - Избегать вдыхания пыли.
P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.



P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.

P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.

P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.

P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.

P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.

Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности 50±5%.
- Производителя указывают буквы на упаковке у даты производства: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

Идентификатор упаковки	Штукатурка	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET LAP 12.5 KG	Крупнозернистая	12,5 кг	35 шт.	-
SAKRET LAP Fine 12.5 KG	Мелкозернистая	12,5 кг	35 шт.	-

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясностей, обращайтесь к продавцу или производителю.