

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET LCC



### Легкая минеральная фасадная шпаклевка

01 03 2021 TDS

Сухая смесь на основе минерального связующего и легкого инертного наполнителя для выравнивания минеральных поверхностей.

- Применение:**
- Для финишного выравнивания поверхности минеральных оснований (штукатурок, бетона).
  - Для формирования декоративных элементов (карнизов и т.п.) и их восстановления.
  - Для заделки углублений и восстановления геометрий поврежденных частей построек.
  - Для внутренних и наружных работ.

- Можно использовать:**
- Для влажных помещений и фасадов.
  - Со всеми видами красок, подходящих для окрашивания минеральных поверхностей.

- Особенности:**
- С легким наполнителем до 0,5 мм (SAKRET LCC-0,5) и до 1,0 мм (SAKRET LCC-1).
  - Цементная.
  - Белого специфического цвета.
  - Легко наносится и шлифуется.
  - Стойкая к растрескиванию.

- Состав:**
- Белый портландцемент.
  - Инертные заполнители.
  - Технологические добавки.

<b>Технические данные:</b>	Величина заполнителя SAKRET LCC-0,5	до 0,5 мм		
	Величина заполнителя SAKRET LCC-1	до 1,0 мм		
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,3 л	
		15 кг	прим. 4,5 л	
	Время созревания	прим. 3 мин.		
	Время выработки	прим. 1,5 часа		
	Из 15 кг сухой смеси можно приготовить раствора	прим. 0,9 л		
	Плотность приготовленного раствора	прим. 1,45 кг/м <sup>3</sup>		
	Можно шлифовать	прим. после 12-24 часов		
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C		
	Толщина одного слоя SAKRET LCC-0,5	0,5-50 мм		
	Толщина одного слоя SAKRET LCC-1	1-50 мм		
	Прочность на сжатие через 28 суток SAKRET LCC-0,5	≥ 12 Н/мм <sup>2</sup>		
	Прочность на сжатие через 28 суток SAKRET LCC-1	≥ 13 Н/мм <sup>2</sup>		
Прочность на изгиб через 28 суток SAKRET LCC-0,5	≥ 3 Н/мм <sup>2</sup>			
Прочность на изгиб через 28 суток SAKRET LCC-1	≥ 3,5 Н/мм <sup>2</sup>			
Класс стойкости к горению	A1 (негорючий)			

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET LCC



### Легкая минеральная фасадная шпаклевка

01 03 2021 TDS

<b>Подготовка к работе:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Основание должно быть без трещин, чистым и сухим, и обладать соответствующей несущей способностью.</li><li>• Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.</li><li>• Сильно впитывающие поверхности грунтовать грунтом SAKRET BG или концентратом грунта SAKRET UG, разбавленным водой в соотношении 1:3 (1 часть концентрата : 3 части воды).</li><li>• Для связывания сыплющихся и крошащихся поверхностей использовать глубокий грунт SAKRET TGW.</li></ul>
<b>Выработка:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков.</li><li>• Приготовленный раствор выдержать 3 мин. и повторно перемешать.</li><li>• Нанести подготовленную смесь на поверхность шпателем и разровнять.</li><li>• Поверхность затвердевшей шпаклевки шлифовать мелкой наждачной бумагой или шлифовальной сеткой.</li></ul>
<b>Дополнительные указания по выработке:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных растворов.</li><li>• Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!</li><li>• В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры (<math>&gt; +25^{\circ}\text{C}</math>).</li><li>• Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.</li></ul>
<b>Расход:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Прим. 1,12 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при толщине слоя в 1 мм.</li></ul>
<b>Стандартная упаковка:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15 кг пластиковые ведра / полный поддон 16 штук (240 кг).</li></ul>
<b>Складирование:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Плотно закрытые пластиковые ведра защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Поврежденную упаковку немедленно закрыть.</li><li>• Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.</li></ul>
<b>Утилизирование:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.</li><li>• Пластиковые ведра утилизировать по правилам местного законодательства как пластиковую упаковку имеющую металлическую рукоятку.</li></ul>
<b>Информация по безопасности:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!</li><li>• Концентрация растворимого хрома Cr (VI) <math>\leq 0,0002\%</math>.</li><li>• Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).</li></ul>

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET LCC



### Легкая минеральная фасадная шпаклевка

01 03 2021 TDS

#### Маркировка безопасности:

- Обозначение опасности:
    - H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.
    - H315 - Вызывает раздражение кожи.
    - H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию.
    - H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.
  - Обозначение требований безопасности:
    - P102 - Держать в месте, недоступном для детей.
    - P261 - Избегать вдыхания пыли.
    - P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
- P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
- P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.
- P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.



#### Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности 50±5%.

Идентификатор упаковки	Фракция продукта	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET LCC-0,5 15 KG	до 0,5 мм	15 кг	16 шт.	4751006560826
SAKRET LCC-1 15 KG	до 1,0 мм	15 кг	16 шт.	4751006560970

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясностей, обращайтесь к продавцу или производителю.