

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET LM



Легкий раствор для кладки

01 03 2021 TDS

Цементная смесь с легким наполнителем для кладочных и ремонтных работ (класс прочности по EN 998-2: M5).

- Применение:**
- Для кладки стен из легких керамических или керамзитовых (Keraterm, Fibro и др.) блоков.
 - Для внутренних и наружных работ.

- Можно использовать:**
- Для заполнения пустот, не требующих высокая механической прочности.

- Особенности:**
- Паропроницаемый.
 - Серый.

- Состав:**
- Портландцемент.
 - Инертные заполнители.
 - Технологические добавки.

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------|-------------------|
| Технические данные: | Величина заполнителя | прим. 5 мм | |
| | Количество воды на массу сухого продукта | 1 кг | прим. 0,29-0,31 л |
| | | 20 кг | прим. 5,8-6,2 л |
| | Время созревания | прим. 3 мин. | |
| | Время выработки | до 1 часа | |
| | Из 20 кг сухой смеси можно приготовить раствора | 30-34 л | |
| | Рабочая температура воздуха и основания | от +5°C до +25°C | |
| Содержание хлоридов | < 0,01% | | |
| Прочность на сжатие после 28 суток | ≥ 5 Н/мм ² | | |

CE знак:

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">EN 998-2 Цементный раствор Проектный раствор общего назначения (G) для внутренних и наружных элементов, которым выдвигаются конструкционные требования.</p> <p style="text-align: center;">Прочность на сжатие: класс M5 Количество хлоридов: < 0,1% Прочность на сдвиг (зн. из табл.): ≥ 0,15 Н/мм² Паропроницаемость: μ 5/20 Коэффициент теплопроводности λ_{10, dry}: 0,216 Вт/(м·К) Класс морозостойкости: F₃₅ Класс огнестойкости: A1</p> |  18 122CPR2013-07-01 SIA SAKRET 1327-CPR-0588 |
|--|--|

- Подготовка к работе:**
- Блоки для кладки должны быть чистыми, сухими и необледеневшими.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET LM



Легкий раствор для кладки

01 03 2021 TDS

| | |
|--|---|
| Выработка: | <ul style="list-style-type: none">Сухую смесь смешать в чистой емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков, выдержать 3 минуты и повторно перемешать.Работы проводить соблюдая технологию кладочных или ремонтных работ легкими цементными растворами. |
| Дополнительные указания по выработке: | <ul style="list-style-type: none">Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных растворов.Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры ($> +25^{\circ}\text{C}$).Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически. |
| Расход: | <ul style="list-style-type: none">Прим. 57 кг сухой смеси для 1 м^3 блоков Keraterm. |
| Стандартная упаковка: | <ul style="list-style-type: none">20 кг бумажный мешок / полный поддон 358 шт. (700 кг). |
| Складирование: | <ul style="list-style-type: none">Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке. |
| Утилизирование: | <ul style="list-style-type: none">Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена ($< 5\%$). |
| Информация по безопасности: | <ul style="list-style-type: none">Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!Концентрация растворимого хрома Cr (VI) $\leq 0,0002\%$.Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS). |
| Маркировка безопасности: | <ul style="list-style-type: none">Обозначение опасности: H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз. H315 - Вызывает раздражение кожи. H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию. H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.Обозначение требований безопасности: P102 - Держать в месте, недоступном для детей. P261 - Избегать вдыхания пыли. P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. |



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET LM



Легкий раствор для кладки

01 03 2021 TDS

- P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
- P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.
- P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.

Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $50\pm 5\%$.
- Производители указывают буквы на упаковке у даты производства: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

| Идентификатор упаковки | Цвет продукта | Одна упаковка | На поддоне | Штрих код |
|------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| SAKRET LM 15 KG | Серый | 20 кг | 35 шт. | 4751006563926 |

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясностей, обращайтесь к продавцу или производителю.