

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET MAP-MFF



Легкая машинная штукатурка с волокном

01 03 2021 TDS

Цементно-извещковая смесь с легким наполнителем и полипропиленовым волокном для штукатурных работ (класс прочности по EN 998-1: CS II).

- Применение:**
- Для оштукатуривания стен и потолков в один или несколько слоёв, особенно, когда важны теплоизоляционные свойства и нужен большой слой штукатурного раствора.
 - Для внутренних и наружных работ.
 - Для машинной и ручной выработки.

- Можно использовать:**
- Возможно структурирование поверхности.
 - Можно использовать как выравнивающий слой для утеплительных штукатурок и на стабильной старой штукатурке.

- Нельзя использовать:**
- На не минеральных основаниях.
 - На гипсовых штукатурках.

- Особенности:**
- Малый вес штукатурного раствора по сравнению с другими штукатурками.
 - Возможно наращивать толстый слой.
 - Имеет теплоизоляционные свойства.
 - Паропроницаемый.
 - Серый.

- Состав:**
- Портландцемент.
 - Инертные заполнители.
 - Технологические добавки.

Технические данные:	Величина заполнителя	прим. 1 мм	
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,25 л
		30 кг	прим. 7,5 л
	Время созревания	прим. 3 мин.	
	Время выработки	до 2 часов	
	Из 25 кг сухой смеси можно приготовить раствора	прим. 31 л	
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C	
	Толщина одного слоя	от 5 до 12 мм	
	Можно нарастить толстый слой	до 70 мм	
Прочность на сжатие после 28 суток	1,5-5,0 Н/мм ²		


ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET MAP-MFF



Легкая машинная штукатурка с волокном

01 03 2021 TDS

CE знак:	<p style="text-align: center;">EN 998-1</p> <p style="text-align: center;">Цементно известковая штукатурка</p> <p style="text-align: center;">Штукатурный раствор общего назначения (GP) для внутренних и наружных работ.</p> <p style="text-align: center;">Прочность на сжатие: класс CSII</p> <p style="text-align: center;">Адгезия $\geq 0,08$ Н/мм²</p> <p style="text-align: center;">Водопоглощение: Wc1</p> <p style="text-align: center;">Паропроницаемость (μ): ≤ 20</p> <p style="text-align: center;">Коэффициент теплопроводности $\lambda_{10, dry}$ (зн. из табл.):</p> <p style="text-align: center;">$\leq 0,27$ Вт/(м·К) P=50%</p> <p style="text-align: center;">$\leq 0,34$ Вт/(м·К) P=90%</p> <p style="text-align: center;">Класс морозостойкости: F35</p> <p style="text-align: center;">Класс огнестойкости: A1</p>	 <p style="text-align: center;">16</p> <p style="text-align: center;">109CPR2013-07-01</p>
Подготовка к работе:	<ul style="list-style-type: none">• Основание должно быть сухим, прочным и без трещин.• Поверхность основания обязательно очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений. Впитывающие основания грунтовать в соотношении 1:3 водой разбавленным грунтом SAKRET UG. На плотные и гладкие бетонные поверхности нанести насечку и грунтовать грунтом SAKRET QG.	
Выработка:	<ul style="list-style-type: none">• При ручной выработке сухую смесь смешать в чистой емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков, выдержать 3 минуты и повторно перемешать.• Работы проводить соблюдая технологию штукатурных работ легкими цементно-известковыми растворами!	
Дополнительные указания по выработке:	<ul style="list-style-type: none">• При ручной выработке рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементно-известковых растворов.• Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!• В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры ($> +25^{\circ}\text{C}$).• Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.	
Расход:	<ul style="list-style-type: none">• Прим. 10 кг/м² сухой смеси при толщине слоя в 10 мм (1,0 кг/дм³).	
Стандартная упаковка:	<ul style="list-style-type: none">• 30 кг бумажный мешок / полный поддон 48 шт. (1440 кг).	
Складирование:	<ul style="list-style-type: none">• Бумажные мешки и бигбэги защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.• Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.	

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET MAP-MFF



Легкая машинная штукатурка с волокном

01 03 2021 TDS

- Утилизирование:**
- Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.
 - Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена (< 5%).
 - Бигбэги утилизировать по правилам местного законодательства как полипропиленовую упаковку и межслойную пленку плотного полиэтилена (если есть).

- Информация по безопасности:**
- Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!
 - Концентрация растворимого хрома Cr (VI) $\leq 0,0002\%$.
 - Более детальная информация по безопасности указана в листах безопасности продукта (SDS).

- Маркировка безопасности:**
- Обозначение опасности:
H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.
H315 - Вызывает раздражение кожи.
H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию.
H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.
 - Обозначение требований безопасности:
P102 - Держать в месте, недоступном для детей.
P261 - Избегать вдыхания пыли.
P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.



Сигнальное слово:

Опасно.

Опасное составляющее:

Портландцемент.

- P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
- P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.
- P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.

- Дополнительные указания:**
- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре $+23\pm 2^\circ\text{C}$ и относительной влажности $50\pm 5\%$.
 - Производителя указывают буквы на упаковке у даты производства: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
 - Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET MAP-MFF



Легкая машинная штукатурка с волокном

01 03 2021 TDS

Идентификатор упаковки	Цвет продукта	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET MAP-MFF 30 KG	Серый	25 кг	48 шт.	4751006565401

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясностей, обращайтесь к продавцу или производителю.