

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET NSP



Самовыравнивающаяся смесь для пола

01 03 2021 TDS

Быстротвердеющая смесь на основе цементного связующего для выравнивания полов слоем от 3 до 20 мм (тип и класс по EN 13813: СТ-C25-F3).

Применение:

- Для тонкого выравнивания бетонных поверхностей при устройстве полов перед напольным покрытием.
- Для внутренних работ.

Можно использовать:

- Подходит для обогреваемых полов.
- Выровненную поверхность можно покрывать разными напольными покрытиями (плиткой, линолеумом, паркетом, полимерным, ковровым покрытием и т.п.).

Нельзя использовать:

- Для наружных работ.
- Для гипсовых оснований.
- На слабых, осыпающихся или истирающихся основаниях.
- На полах с остатками клеев линолеума, битума, резины и т.п.
- Выливать в два и более слоев.

Особенности:

- Самовыравнивающаяся.
- Быстротвердеющая.
- Серая.

Состав:

- Портландцемент, глиноземистый цемент.
- Инертные заполнители.
- Технологические добавки.

Технические данные:	Величина наполнителя	прим. 0,6 мм	
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,23 л
		25 кг	прим. 5,75 л
	Время созревания	прим. 3 мин.	
	Время выработки	прим. 30 мин.	
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C	
	Толщина слоя	от 3 до 20 мм	
	Можно ходить	через 4 часа	
	Можно покрывать плиткой	через 36 часов (при толщине слоя 10 мм и температуре +20°C)	
	Можно покрывать паркетом, линолеумом, полимерными покрытиями, гидроизоляцией и др. покрытием	через 7 суток	
	Прочность на сжатие через 2 суток (по EN 13892-2)	≥ 7 Н/мм ²	
	Прочность на сжатие через 7 суток (по EN 13892-2)	≥ 15 Н/мм ²	
	Прочность на сжатие через 28 суток (по EN 13892-2)	≥ 25 Н/мм ²	
	Прочность на изгиб через 28 суток (по EN 13892-2)	≥ 3 Н/мм ²	
Класс стойкости к горению	A1 (негорючий)		


ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET NSP



Самовыравнивающаяся смесь для пола

01 03 2021 TDS

CE знак:	EN 13813 СТ-C25-F3 Материал для выравнивания пола Для внутренних работ Класс горючести: A1 Связующий материал: СТ Прочность на сжатие: C25 Прочность на изгиб: F3 Прочность на истирание: NPD Химическая стойкость: NPD	 12 007CPR2013-07-01
-----------------	---	---

Подготовка к работе:

- Основание должно быть сухим и прочным. Все трещины должны быть стабилизированы и заделаны. Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.
- Особо плотные и гладкие поверхности обработать абразивным материалом.
- Бетонные поверхности грунтовать разбавленным водой в соотношении 1:2 концентратом грунта SAKRET UG (1 часть концентрата : 2 части воды). Сильно впитывающие основания грунтовать дважды! Грунт должен высохнуть полностью.
- В местах примыкания к колоннам и стенам обязательно использовать компенсационную ленту.

Выработка:

- Сухую смесь смешать в чистой емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков, выдержать 3 минуты и повторно перемешать. Строго соблюдать дозировку воды!
- Смесь залить на подготовленное основание (толщина слоя не менее 3 мм) и разровнять длинным металлическим или резиновым шпателем до нужной толщины слоя (не более 20 мм).
- До начала схватывания залитую смесь обработать специальным игольчатым роликом для лучшего удаления пузырьков воздуха и предотвращения дефектов поверхности.
- Работу начинать от дальней стены помещения, заливая смесь параллельными полосами по направлению к выходу. Работу организовать так, чтобы не было перерывов между замесами, и каждая следующая залитая полоса смеси соприкоснулась с еще не начавшей схватываться предыдущей полосой.
- В затвердевшем слое должны быть повторены деформационные швы основания.
- При устройстве обогреваемых полов обогрев отключить за 5 дней до начала работ и включить не ранее, чем через 28 суток.

Дополнительные указания по выработке:

- Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных самовыравнивающихся составов.
- Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!
- Рекомендуется использовать специальные подошвы для обуви (с шипами)
- В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры (> +25°C).
- Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET NSP



Самовыравнивающаяся смесь для пола

01 03 2021 TDS

Расход:	<ul style="list-style-type: none">Прим. 1,6 кг/м² сухой смеси при толщине слоя в 1 мм.
Стандартная упаковка:	<ul style="list-style-type: none">25 кг бумажный мешок / полный поддон 48 шт. (1200 кг).
Складирование:	<ul style="list-style-type: none">Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.Срок хранения – 6 месяцев в оригинальной упаковке.
Утилизирование:	<ul style="list-style-type: none">Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена (< 5%).
Информация по безопасности:	<ul style="list-style-type: none">Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!Концентрация растворимого хрома Cr (VI) ≤ 0,0002%.Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).

Маркировка безопасности:

- Обозначение опасности:
 - H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.
 - H315 - Вызывает раздражение кожи.
 - H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию.
 - H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.
- Обозначение требований безопасности:
 - P102 - Держать в месте, недоступном для детей.
 - P261 - Избегать вдыхания пыли.
 - P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.



Сигнальное слово:
Опасно.

Опасное составляющее:
Портландцемент.

- P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
- P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.
- P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET NSP



Самовыравнивающаяся смесь для пола

01 03 2021 TDS

Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $50\pm 5\%$.
- Производителя указывают буквы на упаковке у даты производства: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

Идентификатор упаковки	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET NSP 25 KG	25 кг	48 шт.	4751006560796

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясности, обращайтесь к продавцу или производителю.