

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET SP G

Санирующая штукатурка серая
(Sanierputz grau)



01 03 2021 TDS

Раствор на основе цемента для санирующего оштукатуривания.


- Применение:**
- Для формирования санирующего слоя (класс по EN 998-1: R, CS II).
 - Для внутренних и наружных работ.

- Особенности:**
- Серый.

- Состав:**
- Портландцемент.
 - Инертные заполнители.
 - Технологические добавки.

Технические данные:	Величина заполнителя	до 1,0 мм	
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,3 л
		25 кг	прим. 7,5 л
	Плотность сухого раствора	Прим. 1,0 кг/м ³	
	Время выработки	прим. 2 часа	
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +30°C	
	Минимальная толщина слоя	20 мм	
	Прочность на сжатие после 28 суток	1,5-5,0 Н/мм ²	
	Капиллярное водопоглощение (WTA, после 24 часов)	> 0,3 кг/м ²	
	Глубина проникновения воды (WTA)	< 5 мм	
Коэффициент паропроницаемости μ	8		
Содержимое воздушных пустот	прим. 30%		

CE знак:

<p style="text-align: center;">EN 998-1</p> <p style="text-align: center;">Санирующий штукатурный раствор CS II, W_c0 для стен, потолков и колонн.</p> <p style="text-align: center;">Водопоглощение: > 0,3 кг/м²</p> <p style="text-align: center;">Прочность на отрыв: $\geq 0,08$ Н/мм²</p> <p style="text-align: center;">Паропроницаемость (μ): ≤ 20</p> <p style="text-align: center;">Коэффициент теплопроводности $\lambda_{10, dry}$ (зн. из табл.):</p> <p style="text-align: center;">$\leq 0,25$ Вт/(м·К) P=50%</p> <p style="text-align: center;">$\leq 0,27$ Вт/(м·К) P=90%</p> <p style="text-align: center;">Класс огнестойкости: A1</p>	 13 SAKRET GmbH 1008-2016
---	---

- Подготовка к работе:**
- Основание должно быть покрыто слоем сцепления (SAKRET VSM / SAKRET SAS) или выравнивающим штукатурным раствором (SAKRET SGP / SAKRET SP), которые должны быть достаточно прочные и просохшие.

- Выработка:**
- Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой. Мешать не меньше 3 минут до образования однородной массы без комков.
 - Приготовленный раствор выдержать 3 мин. и повторно перемешать.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET SP G

Санирующая штукатурка серая (Sanierputz grau)



01 03 2021 TDS

Дополнительные указания по выработке:	<ul style="list-style-type: none">• Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных растворов.• Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!• В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры ($> +25^{\circ}\text{C}$).• Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.
Расход:	<ul style="list-style-type: none">• Прим. 9,1 кг/м² сухого раствора при толщине слоя в 10 мм (91 кг/м³).
Стандартная упаковка:	<ul style="list-style-type: none">• 25 кг бумажные мешки / полный поддон 42 штук (1050 кг)
Складирование:	<ul style="list-style-type: none">• Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.• Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.
Утилизирование:	<ul style="list-style-type: none">• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.• Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена ($< 5\%$).
Информация по безопасности:	<ul style="list-style-type: none">• Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!• Концентрация растворимого хрома Cr (VI) $\leq 0,0002\%$.• Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).
Маркировка безопасности:	<ul style="list-style-type: none">• Обозначение опасности: H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз. H315 - Вызывает раздражение кожи. H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.• Обозначение требований безопасности: P102 - Держать в месте, недоступном для детей. P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET SP G

Санирующая штукатурка серая (Sanierputz grau)



01 03 2021 TDS

R305+P351+P310 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.

R302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.

R261+P304+P340 - Избегать вдыхания пыли. ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.

P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.

Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $50\pm 5\%$.
- Производитель: SAKRET GmbH.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

Идентификатор упаковки	Цвет продукта	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET SP G 25 KG	Серый	25 кг	42 шт.	4005813604076

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясностей, обращайтесь к продавцу или производителю.