

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET TCM Primer



Грунт перед гидроизоляцией

01 03 2021 TDS

Грунт для укрепления основания и улучшения адгезии двухкомпонентной гидроизоляции SAKRET TCM с поверхностью.

- Применение:**
- Для бетонных, газобетонных, кирпичных, штукатурных (класса CSII и CSIII) и других достаточно прочных минеральных оснований.
 - Для внутренних и наружных работ.
 - Для стен и полов.

- Особенности:**
- Уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности.
 - Укрепляет поверхность.
 - Облегчает нанесение двухкомпонентной гидроизоляции SAKRET TCM.
 - Улучшает адгезию между основанием и двухкомпонентной гидроизоляцией SAKRET TCM.
 - Не содержит растворителей органического происхождения.
 - Цвет белый, после высыхания прозрачный.

- Состав:**
- Водно-полимерная дисперсия.

Технические данные:	Время высыхания	прим. 4 часа ³
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C

- Подготовка к работе:**
- Основание должно быть сухим, достаточно прочным и без трещин.
 - Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.

- Выработка:**
- Грунт TCM Primer используется разбавленным в соотношений 1:3 водой (1 часть грунта : 3 части воды).
 - На поверхность наносится кистью или валиком в один или два слоя
 - Сильно впитывающие поверхности необходимо загрунтовать повторно.
 - Гидроизоляция наносится после полного высыхания грунта примерно через 4 часа (зависит от условий сушки).

- Дополнительные указания по выработке:**
- Не допускать образования луж и подтеков, грунт должен полностью впитываться в поверхность.
 - Инструменты мыть водой сразу после окончания работ.

- Расход:**
- 0,3 л на 1 м² (расход зависит от шероховатости и пористости поверхности, также от способа и условий покраски).

- Стандартная упаковка:**
- Пластиковая бутылка 1 л / полная коробка 15 шт. / полный поддон 360 шт.
 - Пластиковая канна 5 л / полный поддон 72 шт.

- Складирование:**
- Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 12 месяцев
 - Хранить при температуре от +5°C до +25°C.
 - **Беречь от мороза!**

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET TCM Primer



Грунт перед гидроизоляцией

01 03 2021 TDS

Утилизирование:	<ul style="list-style-type: none">Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства как пластиковую упаковку.
Информация по безопасности:	<ul style="list-style-type: none">Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).
Маркировка безопасности:	<p>Беречь от детей!</p> <p>Избегать попадания в глаза, на кожу и на одежду.</p> <p>ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту при плохом самочувствии.</p> <p>ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</p>
Дополнительные указания:	<ul style="list-style-type: none">Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $50\pm 5\%$.Производитель: SIA SAKRET PLUS.

Идентификатор упаковки	Одна упаковка	В коробке	На поддоне	Штрих код
SAKRET TCM Primer 1 L	1 л	15 шт.	360 шт.	4751006565432
SAKRET TCM Primer 5 L	5 л	-	72 шт.	4751006565425

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясностей, обращайтесь к продавцу или производителю.