

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET SFP Fine



### Мелкозернистая фасадная шпаклевка

02 03 2021 TDS

Сухая смесь на основе минерального связующего для выравнивания минеральных поверхностей.

- Применение:**
- Для выравнивания поверхности минеральных оснований (штукатурок, бетона).
  - Для внутренних и наружных работ.

- Можно использовать:**
- Как завершающий слой в системах санирующих штукатурок.
  - Как завершающий слой в системах исторических штукатурок.
  - Особенно подходит для отделки стеновых конструкций с высокой паропроницаемостью (пористых, слабых оснований).

- Особенности:**
- Известково-цементный.
  - Белого специфического цвета.
  - Высокой паропроницаемости.
  - Легко наносится.
  - Высыхая не трескается.

- Состав:**
- Гашенная известь.
  - Белый порландцемент (до 6%).
  - Инертные заполнители.
  - Технологические добавки.

<b>Технические данные:</b>	Величина заполнителя	до 0,25 мм	
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,44 л
		25 кг	прим. 8,8 л
	Время созревания	прим. 3 мин.	
	Время выработки	прим. 4 часа	
	Можно шлифовать	прим. после 12 часов	
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C	
	Толщина одного слоя	1-3 мм	
	Прочность на сжатие после 28 суток	$\geq 1 \text{ Н/мм}^2$	
	Прочность на изгиб после 28 суток	$\geq 0,85 \text{ Н/мм}^2$	
Класс стойкости к горению	A1 (негорючий)		

- Подготовка к работе:**
- Основание должно быть без трещин, чистым и сухим, и обладать соответствующей несущей способностью.
  - Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.
  - Сильно впитывающие минеральные поверхности грунтовать грунтом SAKRET BG или концентратом грунта SAKRET UG, разбавленным водой в соотношении 1:3.
  - Для связывания сыплющихся и крошащихся поверхностей использовать проникающий грунт SAKRET TGW.
  - Не впитывающие поверхности грунтовать грунтом SAKRET QG.
  - Особо плотные/гладкие поверхности необходимо механически обработать, чтобы сделать более грубыми.

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET SFP Fine



### Мелкозернистая фасадная шпаклевка

02 03 2021 TDS

<b>Выработка:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков.</li><li>• Приготовленный раствор выдержать 3 мин. и повторно перемешать.</li><li>• Нанести подготовленную смесь на поверхность шпателем и разровнять.</li><li>• Для придания гладкой поверхности поверхность шлифовать наждачной бумагой или специальной сеткой.</li></ul>
<b>Дополнительные указания по выработке:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных растворов.</li><li>• Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!</li><li>• В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры (<math>&gt; +25^{\circ}\text{C}</math>).</li><li>• Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.</li></ul>
<b>Расход:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Прим. 1,0 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при толщине слоя в 1 мм.</li></ul>
<b>Стандартная упаковка:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 кг пластиковые ведра / полный поддон 16 штук (320 кг)</li></ul>
<b>Складирование:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Плотно закрытые пластиковые ведра защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Поврежденную упаковку немедленно закрыть.</li><li>• Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.</li></ul>
<b>Утилизирование:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.</li><li>• Пластиковые ведра утилизировать по правилам местного законодательства как пластиковую упаковку имеющую металлическую пукоятку.</li></ul>
<b>Информация по безопасности:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!</li><li>• Концентрация растворимого хрома Cr (VI) <math>\leq 0,0002\%</math>.</li><li>• Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).</li></ul>

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

## SAKRET SFP Fine



### Мелкозернистая фасадная шпаклевка

02 03 2021 TDS

#### Маркировка безопасности:

- Обозначение опасности:  
H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.  
H315 - Вызывает раздражение кожи.  
H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию.  
H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.
- Обозначение требований безопасности:  
P102 - Держать в месте, недоступном для детей.  
P261 - Избегать вдыхания пыли.  
P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.



- P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
- P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.
- P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.

#### Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности 50±5%.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

Идентификатор упаковки	Цвет продукта	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET SFP Fine 20 KG	Белый	20 кг	16 шт.	4751006565548

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясностей, обращайтесь к продавцу или производителю.