

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET SFP



Крупнозернистая фасадная шпаклевка

02 03 2021 TDS

Сухая смесь на основе минерального связующего для выравнивания минеральных поверхностей.

- Применение:**
- Для выравнивания поверхности минеральных оснований (штукатурок, бетона).
 - Для внутренних и наружных работ.

- Можно использовать:**
- Как завершающий слой (мелкозернистая штукатурка) в системах saniрующих штукатурок.
 - Как завершающий слой (крупнозернистая шпаклевка) в системах исторических штукатурок.
 - Как слой для профилированной отделки (структурирование поверхности).
 - Особенно подходит для отделки стеновых конструкций с высокой паропроницаемостью (пористых, слабых оснований).
 - Для заделки микротрещин штукатурки с сеткой из стекловолокна.

- Особенности:**
- Известково-цементный.
 - Белого специфического цвета.
 - Высокой папопроницаемости.
 - Легко наносится.
 - Высыхая не трескается.

- Состав:**
- Гашенная известь.
 - Белый портландцемент (до 4%).
 - Инертные заполнители.
 - Технологические добавки.

Технические данные:	Величина заполнителя	прим. 0,6 мм	
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,29 л
25 кг		прим. 7,25 л	
	Время созревания	прим. 3 мин.	
	Время выработки	прим. 4 часа	
	Можно создавать структу (когда слой 2 мм)	прим. после 15 мин.	
	Из 25 кг сухой смеси можн приготовить раствора	прим. 13 литров	
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C	
	Толщина одного слоя	4-6 мм	
	Содержание воздуха	прим. 12 %	
	Паропроницаемость - эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара S_d	0,01 м	
	Капиллярное водопогощение	1,17 кг/(м ² · час ^{0,5})	
	Прочность на сжатие после 28 суток	≥ 1 Н/мм ²	
	Прочность на изгиб после 28 суток	≥ 0,56 Н/мм ²	
	Класс стойкости к горению	A1 (негорючий)	

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET SFP



Крупнозернистая фасадная шпаклевка

02 03 2021 TDS

Подготовка к работе:	<ul style="list-style-type: none">• Основание должно быть без трещин, чистым и сухим, и обладать соответствующей несущей способностью.• Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.• Сильно впитывающие минеральные поверхности грунтовать грунтом SAKRET BG или концентратом грунта SAKRET UG, разбавленным водой в соотношении 1:3.• Для связывания сыплющихся и крошащихся поверхностей использовать проникающий грунт SAKRET TGW.• Не впитывающие поверхности грунтовать грунтом SAKRET QG.• Особо плотные/гладкие поверхности необходимо механически обработать, чтобы сделать более грубыми.
Выработка:	<ul style="list-style-type: none">• Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков.• Приготовленный раствор выдержать 3 мин. и повторно перемешать.• Нанести подготовленную смесь на поверхность шпателем и разровнять.• Для придания гладкой поверхности определенной фактуры- прогладить нанесенную шпаклевку шлифовальной теркой с резиновой подкладкой (метод фильцевания).• Для санации микротрещин продукт наносят на основу с зубчатым шпателем (размер зубков 8×8 мм), в раствор втопить стойкую к щелочам армирующую сетку и выровнять поверхность шпателем (толщина слоя ≥ 4 мм).
Дополнительные указания по выработке:	<ul style="list-style-type: none">• Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных растворов.• Начавший схватываться материал нельзя разводить водой!• В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры ($> +25^{\circ}\text{C}$).• Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.
Расход:	<ul style="list-style-type: none">• Прим. 1,3 кг/м² сухой смеси при толщине слоя в 1 мм (1,3 кг/дм³).
Стандартная упаковка:	<ul style="list-style-type: none">• 25 кг бумажные мешки / полный поддон 48 штук (1200 кг)
Складирование:	<ul style="list-style-type: none">• Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.• Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.
Утилизирование:	<ul style="list-style-type: none">• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.• Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена ($< 5\%$).

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET SFP



Крупнозернистая фасадная шпаклевка

02 03 2021 TDS

Информация по безопасности:

- Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!
- Концентрация растворимого хрома Cr (VI) $\leq 0,0002\%$.
- Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).

Маркировка безопасности:

- Обозначение опасности:
H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.
H315 - Вызывает раздражение кожи.
H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию.
H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.
- Обозначение требований безопасности:
P102 - Держать в месте, недоступном для детей.
P261 - Избегать вдыхания пыли.
P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.



- P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
- P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.
- P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.

Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре $+23\pm 2^\circ\text{C}$ и относительной влажности $50\pm 5\%$.
- Производителя указывают буквы на упаковке у даты производства: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

Идентификатор упаковки	Цвет продукта	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET SFP 25 KG	Белый	25 кг	48 шт.	4751006566170

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясностей, обращайтесь к продавцу или производителю.