

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FS



Выравнивающая масса для полов

01 03 2021 TDS

Смесь на основе цементного связующего для выравнивания полов слоем от 10 до 60 мм (тип и класс по EN 13813: СТ-C25-F4-A6).

- Применение:**
- Для выравнивания основания пола перед окончательной отделкой.
 - Для ручной и машинной выработки.
 - Для внутренних и наружных работ.

- Можно использовать:**
- Для ремонта дефектов бетонных полов.
 - Для заделки горизонтальных межпанельных швов.
 - Для бетонного слоя обогреваемых полов.
 - Выровненную поверхность можно покрывать разными напольными покрытиями (плиткой, линолеумом, паркетом, полимерным, ковровым покрытием и т.п.).

- Нельзя использовать:**
- Для гипсовых оснований.
 - На слабых, отскакивающих или истирающихся основаниях.
 - На полах с остатками клеев линолеума, битума, резины и т.п.
 - **Раствор не самовыравнивающийся и для такого выравнивания не подходит!**

- Особенности:**
- Пластичный.
 - Стойкий к воде и морозу.
 - Высокая адгезия с основанием.
 - Серый.

- Состав:**
- Портландцемент.
 - Инертные заполнители.
 - Технологические добавки.

Технические данные:	Величина наполнителя	прим. 2,5 мм	
	Количество воды на массу сухого продукта	1 кг	прим. 0,1 л
		25 кг	прим. 2,6-2,8 л
	Время созревания	прим. 3 мин.	
	Время выработки	прим. 1,5 часа	
	Из 25 кг сухой смеси можно приготовить раствора	прим. 12,5 л	
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C	
	Толщина слоя	от 10 до 60 мм	
	Толщина слоя при ремонте дефектов небольшой площади	до 80 мм	
	Можно осторожно ходить	через 24 часа	
	Можно покрывать плиткой, линолеумом, полимерными покрытиями, гидроизоляцией и др. покрытием	через 7 суток	
	Можно покрывать паркетом	смотреть требования производителей паркета	

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ


SAKRET FS



Выравнивающая масса для полов

01 03 2021 TDS

Прочность на сжатие через 28 суток (по EN 13892-2)	≥ 25 Н/мм ²
Прочность на изгиб через 28 суток (по EN 13892-2)	≥ 4 Н/мм ²
Морозостойкость – циклы замораживания/оттаивания	F ₃₅
Класс стойкости к горению	A1 (негорючий)

CE знак:	<p>EN 13813 CT-C25-F4-A6</p> <p>Материал для выравнивания пола</p> <p>Для внутренних работ</p> <p>Класс горючести: A1</p> <p>Связующий материал: CT</p> <p>Прочность на сжатие: C25</p> <p>Прочность на изгиб: F4</p> <p>Прочность на истирание: A6</p> <p>Химическая стойкость: NPD</p>	 <p>18</p> <p>005CPR2013-07-01</p>
-----------------	--	---

Подготовка к работе:	<ul style="list-style-type: none"> • Основание должно быть сухим и прочным. Все трещины должны быть стабилизированы и заделаны. Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений. • Особо плотные и гладкие поверхности обработать абразивным материалом. • Бетонные поверхности грунтовать разбавленным водой в соотношении 1:2 концентратом грунта SAKRET UG (1 часть концентрата : 2 части воды). Грунт должен высохнуть полностью. • В местах примыкания к колоннам и стенам обязательно использовать компенсационную ленту.
Выработка:	<ul style="list-style-type: none"> • Сухую смесь смешать в чистой емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков, выдержать 3 минуты и повторно перемешать. Строго соблюдать дозировку воды! • Смесь высыпать на подготовленное основание (толщина слоя не менее 10 мм), разровнять длинным металлическим шпателем до нужной толщины слоя (не более 60 мм) и затереть. • В затвердевшем слое должны быть повторены деформационные швы основания. • При устройстве обогреваемых полов обогрев включить не ранее, чем через 28 суток.
Дополнительные указания по выработке:	<ul style="list-style-type: none"> • Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для цементных выравнивающих составов. • Начавший схватываться материал нельзя разводить водой! • В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры (> +25°C). • Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.
Расход:	<ul style="list-style-type: none"> • Прим. 20 кг/м² сухой смеси при толщине слоя в 10 мм (2,0 кг/дм³).

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FS



Выравнивающая масса для полов

01 03 2021 TDS

Стандартная упаковка:	<ul style="list-style-type: none">• 25 кг бумажный мешок / полный поддон 48 шт. (1200 кг).
Складирование:	<ul style="list-style-type: none">• Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.• Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.
Утилизирование:	<ul style="list-style-type: none">• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения.• Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена (< 5%).
Информация по безопасности:	<ul style="list-style-type: none">• Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно!• Концентрация растворимого хрома Cr (VI) $\leq 0,0002\%$.• Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).
Маркировка безопасности:	<ul style="list-style-type: none">• Обозначение опасности: H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз. H315 - Вызывает раздражение кожи. H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию. H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей.• Обозначение требований безопасности: P102 - Держать в месте, недоступном для детей. P261 - Избегать вдыхания пыли. P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту. P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством. P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET FS



Выравнивающая масса для полов

01 03 2021 TDS

Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $50\pm 5\%$.
- Производителя указывают буквы на упаковке у даты производства: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

Идентификатор упаковки	Цвет продукта	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET FS 25 KG	Серый	25 кг	48 шт.	4751006563605

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясности, обращайтесь к продавцу или производителю.