

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET MRP-E

Минеральная декоративная штукатурка (дождик)



01 03 2021 TDS

Сухая смесь на основе минерального связующего для декоративного оштукатуривания (класс прочности по EN 998-1: CSII).

- Применение:**
- Для декоративного оштукатуривания армированной штукатурки утеплительных систем и других минеральных оснований.
 - Для внутренних и наружных работ.
 - Компонент утеплительных систем ETICS SAKRET EPS и ETICS SAKRET MW.

- Можно использовать:**
- С минеральными пигментами SAKRET и/или красить SAKRET KS (силикатная), SAKRET FM (акриловая), SAKRET SKF (силиконовая), и другими подходящими красками.

- Не рекомендуется использовать:**
- Для декоративного оштукатуривания фундаментов – в тихих местах лучше использовать SAKRET AP (акриловая), SAKRET SMS (силикон-силикатная) или другие подходящие декоративные штукатурки.

- Особенности:**
- Возможные фракции: 2 или 3 мм.
 - Белого специфического цвета.
 - Очень хорошая паропроницаемость.
 - Пластичный и легко наносимый.

- Состав:**
- Белый портландцемент.
 - Инертные заполнители.
 - Технологические добавки.

Технические данные:	Размер зерна	до 2 или 3 мм	
	Количество воды на массу сухого продукта SAKRET MRP-E 2 мм	1 кг	прим. 0,19-0,20 л
		25 кг	прим. 4,7-4,9 л
	Количество воды на массу сухого продукта SAKRET MRP-E 3 мм	1 кг	прим. 0,18-0,19 л
		25 кг	прим. 4,5-4,8 л
	Время созревания	прим. 3 мин.	
	Время выработки	до 1 часа	
	Рабочая температура воздуха и основания	от +5°C до +25°C	
Окончательная прочность		после 28 суток	
Прочность на сжатие		≥ 2,0 Н/мм ²	

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET MRP-E

Минеральная декоративная штукатурка
(дождик)



01 03 2021 TDS

СЕ знак:	EN 998-1 Штукатурный раствор общего назначения (GP) для внутренних и наружных работ. Прочность на сжатие: класс CSII Прочность на отрыв: $\geq 0,25 \text{ Н/мм}^2$ – FP:B Водопоглощение: W_{c2} Паропроницаемость (μ): $\leq 9,8$ Коэффициент теплопроводности $\lambda_{10, dry}$ (зн. из табл.): $\leq 0,67 \text{ Вт/(м·К)}$ P=50% $\leq 0,76 \text{ Вт/(м·К)}$ P=90% Класс морозостойкости: F ₃₅ Класс огнестойкости: A1		 18 112CPR2013-07-01
	10 ETA-10/0064 ETAG 004 ETICS SAKRET EPS EPS0064CPR	10 ETA-10/0185 ETAG 004 ETCS SAKRET MW MW0185CPR	 1397 SIA SAKRET

Подготовка к работе:

- Основание должно быть сухим, прочным и без трещин.
- Поверхность основания обязательно очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих или цвет декоративной штукатурки меняющих загрязнений.
- Основание грунтовать грунтом SAKRET PG или SAKRET QG. Очень пористые поверхности (газобетон) предварительно загрунтовать глубинным грунтом SAKRET TGW или строительным грунтом SAKRET BG.

Выработка:

- Используемые емкости и инструменты должны быть чистыми и нержавеющими.
- Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой до образования однородной массы без комков.
- Во избежание разницы цвета важно точно дозировать воду, при использовании минеральных пигментов в один прием замешивать все содержание упаковки.
- После выстаивания в течение 3 мин. массу повторно перемешать.
- Штукатурку на основание наносить металлической теркой или шпателем слоем, равным величине крупнейших зерен, декоративную поверхность создавать вертикальными движениями пластиковой теркой.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET MRP-E

Минеральная декоративная штукатурка (дождик)



01 03 2021 TDS

Дополнительные указания по выработке:	• Рекомендуется использовать миксер 600 об/мин. со специальным наконечником (насадкой) для минеральных штукатурных растворов. • Начавший схватываться материал нельзя разводить водой! • В фазе отвердевания беречь от солнечных лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры ($> +25^{\circ}\text{C}$). • Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. Затвердевший раствор удаляется только механически.
Расход:	• $\sim 8 \text{ м}^2$ из 25 кг сухой смеси SAKRET SBP 2 мм. • $\sim 6,2 \text{ м}^2$ из 25 кг сухой смеси SAKRET SBP 3 мм.
Стандартная упаковка:	• 25 кг бумажный мешок / полный поддон 48 шт. (1200 кг).
Складирование:	• Бумажные мешки защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть. • Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной упаковке.
Утилизирование:	• Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как строительный отход минерального происхождения. • Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена ($< 5\%$).
Информация по безопасности:	• Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно! • Концентрация растворимого хрома Cr (VI) $\leq 0,0002\%$. • Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).
Маркировка безопасности:	• Обозначение опасности: H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз. H315 - Вызывает раздражение кожи. H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию. H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей. • Обозначение требований безопасности: P102 - Держать в месте, недоступном для детей. P261 - Избегать вдыхания пыли. P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.  Сигнальное слово: Опасно. Опасное составляющее: Портландцемент.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET MRP-E

Минеральная декоративная штукатурка (дождик)



01 03 2021 TDS

P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.

P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.

P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.

P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным законодательством.

P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту.

Дополнительные указания:

- Технические данные, если не указано иначе, относятся к температуре $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $50\pm 5\%$.
- Производители указывают буквы на упаковке у даты производства:
EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

Идентификатор упаковки	Размер зерна	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET MRP-E 2 mm 25 KG	2 мм	25 кг	48 шт.	4751006560352
SAKRET MRP-E 3 mm 25 KG	3 мм	25 кг	48 шт.	4751006560345

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель не несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясностей, обращаться к продавцу или производителю.